




BOLCANO/ ELEGANCE




0500
schwarz




Download




1229
holzkohle




1242
dunkelgrau




1279
topa




1281
antrahzit



1292
clay



1310
schlamm




1393
mud




1698
hellgrau


BOLCANO/ ELEGANCE




2105
testa di moro




2218
schokobraun




2263
caffe




2425
sierra




2584
inca




2600
cognac




2779
caramella




3688
savanne




3769
elfenbein




3814
perle




3856
saharabeige




3952
silk




4153
weinrot




4285
classicrot




4402
scarlet




4864
terracotta




5217
stahlblau




5275
dunkelblau



7048
pinie



9436
weiß



9437
altweiß

BOLZANO/ ELEGANCE



Weiches pigmentiertes Rindleder mit natürlichem Walknarben
Soft pigmented cattle hide leather with natural expressive grain

ROHHÄUTE
RAWHIDES




Ausgesuchte
Rindshäute

Selected
cattlehides

4,7 - 5,3 m²

STÄRKE
THICKNESS



1,3 - 1,5 mm

OBERFLÄCHE
SURFACE



Pigmentiert

Pigmented

GERBUNG
TANNING



Ökologiegerechte
Mineralgerbung

Ecologically safe
mineral tannage

BRANDVERHALTEN
INFLAMMABILITY



DIN EN 1021-1 EUFAC
DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Möbel, Accessoires, Applikationen, Lederwaren Furniture, accessories, applications, leather goods
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex work
Minimum	1 Haut / 1 hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff. High-value fat stuffs for a comfortably soft feel.
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen. Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs.
Oberfläche / surface	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Pigment finish for colour and light constancy
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989. According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich und ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Brandverhalten / inflammability	DIN EN 1021-1 EUFAC, DIN EN 1021-2 EUFAC
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 5 (EN ISO 105 - B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 4 trocken / dry: 500 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3-4 nass / wet: 80 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3-4 alkalisch / alcalic: 50 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / crack resistance	30 000 - keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on www.leder-reinhardt.lederpflege.de