



AIRPORT




0500
schwarz




[Download](#)




1227
anthrazit




1263
schiefer




1322
umbra




1432
basalt




1630
platine




1667
topas




1693
grigiobeige




1751
stein



1824
quarz




1879
ciottolo




1950
kiesel


AIRPORT




2030
mocca




2110
melange



2259
kubebu




2342
noisette




2393
kameol




2434
lehm




2495
ocker




3025
wüste




3136
braunbeige




3149
sand




3226
marmor




3228
beige




3728
elfenbein




4279
arsural




4293
hibiskus




4403
rot




4639
dunkelorange




4808
feueropal




4866
mandarine




4928
bernstein




5001
graublau




5447
waldbeere



5554
enzian



7336
heide



9434
signalweiß

Hochwertiges, weiches, leicht geprägtes Rindleder für gehobene Ansprüche
High-value soft, light embossed cattle hide leather for exalted requirements

ROHHÄUTE RAWHIDES




Ausgesuchte
Rindshäute

Selected
cattlehides

4,8 - 5,8 m²

STÄRKE THICKNESS



1,0 - 1,3 mm

OBERFLÄCHE SURFACE



Pigmentiert

Pigmented

GERBUNG TANNING



Ökologiegerechte
Mineralgerbung

Ecologically safe
mineral tannage

BRANDVERHALTEN INFLAMMABILITY



DIN EN 1021-1 EUFAC
DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Möbel, Accessoires, Applikationen, Lederwaren Furniture, accessories, applications, leather goods
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex work
Minimum	1 Haut / 1 hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff. High-value fat stuffs for a comfortably soft feel.
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen. Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs.
Oberfläche / surface	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit. Pigment finish for colour and light constancy.
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989. According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich und ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Brandverhalten / inflammability	DIN EN 1021-1 EUFAC, DIN EN 1021-2 EUFAC
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 5 (EN ISO 105 - B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 4 trocken / dry: 500 EN ISO 11640 ≥ 4 nass / wet: 250 EN ISO 11640 ≥ 4 alkalisch / alcalic: 80 EN ISO 11640
Dauerfaltverhalten / crack resistance	30 000 - keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on www.leder-reinhardt.lederpflege.de