





LEDER REINHARDT

COLLECTION




0522
black


1441
nebbia




2179
umbra



2289
tartufo



2669
brown



2758
brandy

4454
coral-red

7463
nuvola

8132
giallo



Download

DAVOS

Naturbelassenes Anilinleder mit leicht nubukierter Oberfläche und rustikaler Optik
Natural aniline leather with nubuck effect and rustic appearance


ROHHÄUTE
RAWHIDES

STÄRKE
THICKNESS

OBERFLÄCHE
SURFACE

GERBUNG
TANNING

BRANDVERHALTEN
INFLAMMABILITY



Europäische Rindschäute

European
cattle hides

5,0 - 5,8 m²

1,1 - 1,3 mm

Rein-Anilin mit leicht
nubukierter Oberfläche

Pure aniline with light
nubuck surface

Chromfrei

Free of chromium

DIN EN ISO 1021-1 EUFAC
DIN EN ISO 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Möbel, Applikationen, Lederwaren <i>Furniture, applications, leather goods</i>
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) <i>According to colour card (special colours upon request)</i>
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex work
Minimum	1 Haut / 1 hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff. <i>High-value fat stuffs for a comfortably soft feel.</i>
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen. <i>Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs.</i>
Oberfläche / surface	Naturbelassenes Anilinleder mit leicht nubukierter Oberfläche und rustikaler Optik. <i>Natural aniline leather with nubuck effect and rustic appearance.</i>
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989. <i>According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.</i>
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich und ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / <i>The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.</i>
Brandverhalten / inflammability	DIN EN 1021-1 EUFAC, DIN EN 1021-2 EUFAC
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 - B02)
Reibeichtheit / rubbing fastness	≥ 3 trocken / dry: 50 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 nass / wet: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / alcalic: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / crack resistance	20 000 - keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / <i>The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap.</i> Die passende Pflege finden Sie auf / <i>You will find suitable leather care products on</i> www.leder-reinhardt.lederpflege.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.leder-reinhardt.de